



NÁVOD K POUŽITÍ FAST GRUNT S



FAST GRUNT S je určen pro penetraci minerálních podkladů, jako jsou cementové, vápenocementové a tenkovrstvé minerální omítky. Je určen rovněž pro penetraci surových povrchů z betonu, cihel, tvárnic a jiných podkladů podobných keramickým a vápenocementovým materiálům. Je také vhodný jako ředidlo pro silikátové barvy.

POUŽITÍ

Podklad musí být suchý, pevný, stabilní, zbavený nečistot, které mohou snížit přilnavost spodní vrstvy omítky, zejména prachu, špíny, vosku a mastnoty. Pro získání čistého minerálního podkladu je nutné důkladně odstranit staré nekvalitní malířské nátěry, nátěry disperzními barvami a jiné vrstvy se sníženou přilnavostí k podkladu. Drobné nerovnosti a praskliny je nutné opravit a vyhladit. Nové omítky lze penetrovat po jejich vyschnutí, nejdříve však po uplynutí 3 dnů.

FAST GRUNT S je preparát připravený k použití. Před použitím obsah balení důkladně promíchejte. Přípravek se nesmí ředit. Penetrační přípravek nanášejte rovnoměrně štětcem nebo válečkem. Podklady s vysokou savostí je nutné opakovaně penetrovat po 2-3 hodinách. Barvu nanášejte nejdříve po 24 hodinách od ukončení penetrace. Během aplikace dbejte na vhodné klimatické podmínky, tzn. vyhněte se aplikaci nátěru za deště, mrazu, silného větru a vysokého slunečního záření. Nátěr chraňte před příliš rychlým vysycháním. Teplota vzduchu a podkladu během aplikace nátěru a při jeho zasychání by měla být v rozmezí +5°C až +25°C. Nářadí je nutné po ukončení práce ihned umýt vodou!

Doporučujeme používat rukavice, ochranné brýle a ochranný oděv.

SPOTŘEBA

Spotřeba penetračního prostředku závisí na savosti podkladu a činí 0,08 - 0,10 kg/m².