



NÁVOD K POUŽITÍ

FAST MS



FAST MS je vhodná pro vyrovnávání a dokončování stěn a stropů a pro vyplňování úbytku podkladu. Používá se především pro renovaci tradičních cementových a vápenocementových omítek při tloušťce 1-10 mm. Je vhodná pro vnitřní i vnější použití.

POUŽITÍ

FAST MS je možné používat na podkladech betonových, keramických a na beton s proluky. Podklad musí být pevný, suchý, zbaven nečistot snižujících přilnavost hmoty (např. prachu, nečistot, mastnoty, zbytků starých odpadávajících malířských nátěrů). Podklad před aplikací FAST MS penetrujte jedním z penetračních přípravků FAST. Drolící se podklady je nutné penetrovat přípravkem FAST GRUNT G. V případě nosných, savých podkladů penetrujte přípravkem FAST GRUNT U. Nosné cementové povrchy není třeba penetrovat.

Za stálého míchání vsypeme obsah balení do nádoby s 5,5-7 litry vody. Mícháme do vzniku jednotné konzistenční hmoty (při použití nízkotáčkové vrtačky a vhodného míchadla). Po důkladném promíchání necháme cca 5 min odstát. Poté je hmota připravena k použití po dobu 2 hodin. Při doplňování úbytků má být konzistence vyšší než pro stěrku. Obsah vody je proto nutné regulovat dle daných prací.

Hmota se nanáší pomocí ocelového hladítka. Pro dosažení hladkosti je třeba vyrovnání provést ihned při aplikaci hmoty. Pro dosažení maximální hladkosti použijte brousek. Doba prací závisí na savosti povrchu, teplotě a vlhkosti vzduchu a na výběru vhodného náradí. Při vnějších pracích je třeba chránit povrch před přímým slunečním zářením a před srážkami. Interiéry je třeba provětrávat pro odchod vodních par. Po úplném vyschnutí je možné aplikovat nátěr:

- barva silikátová FAST F-S, nejdříve po 3 dnech od aplikace hmoty
- barva silikonová FAST SILIKON nejdříve po 14 dnech
- barva akrylová FAST F-AZ nebo siloxanová FAST SI-SI nejdříve po 28 dnech

Náradí je třeba omýt studenou vodou ihned po použití.

Práce lze provádět při teplotě +5°C až + 25°C. Je nutné vyhýbat se dešti, silnému slunečnímu záření a větru.

1

SPOTŘEBA

Průměrná spotřeba hmoty při tloušťce vrstvy 1 mm je cca 1,5 kg na 1m².

P.W.FAST Sp. Z o.o.
ul.Foluszowa 112
Zielona Góra 65-751

FAST CZ s.r.o.
Centrální sklad a servisní centrum pro ČR a SK
Šaplava, Smidary 503 53

obchod@fastcz.cz
+420 777 777 048
www.fastcz.cz