



NÁVOD K POUŽITÍ

FAST NORMAL SPEED



FAST NORMAL SPEED je lepící směs určená pro lepení obkladů a dlažeb, na pevné a stabilní podklady jako je beton, tvárnice, cihla, cementová a vápenocementová omítka, cementová a anhydritová mazanina, pevně uchycené sádkartonové a sádrovláknité panely. Muže být používána na vodorovné a svislé podklady, které nejsou vystaveny vysoké deformaci v důsledku změn teplot. Určena pro vnitřní a vnější použití. Možnost lepení obkladů shora.

POUŽITÍ

Podklad musí být rovný, pevný, suchý, zbavený nečistot snižujících přilnavost tmelu (tj. prachu, vápna, mastnoty, zbytků starých malířských nátěrů). Pro zvýšení přilnavosti a odstranění prachu je nutné povrch vždy penetrovat přípravkem FAST GRUNT U nebo FAST GRUNT G. Výrobek může být aplikován na podklady:

- cementové a vápenocementové omítky (po uplynutí minimálně 14 dní a při vlhkosti maximálně 4 %)
- cementové mazaniny (po uplynutí minimálně 28 dní při vlhkosti maximálně 4 %)
- beton (po uplynutí minimálně 3 měsíců a při vlhkosti maximálně 4 %)
- anhydritové podklady (vlhkost méně než 0,5 %)
- sádrové podklady (vlhkost méně než 1 %).

Za stálého míchání vsypeme obsah balení do nádoby s 6 litry vody. Mícháme do vzniku jednotné konzistenční hmoty. Poté necháme hmotu na 5 minut odstát a opětovně důkladně promícháme (nedoléváme vodu). Takto připravený tmel je možné použít po dobu cca 30 minut. Obklady před lepením nenamáčejte vodou. Vrstvu lepícího tmelu nanášíme na podklad plochou stranou hladítka, poté přebytek stáhneme zubatou stranou hladítka (velikost zubů na hladítku závisí na druhu a velikosti obkladů). Dbejme na to, aby nám velikost povrchu, na který nanášíme tmel, umožnila správnou montáž obkladů před uplynutím doby zpracovatelnosti. Pokud během práce přestane tmel lepit do rukou, došlo k překročení doby zpracovatelnosti a je nutné ho odstranit a nahradit čerstvým. Pro dosažení dostatečné přilnavosti musí lepící tmel pokrývat minimálně 80% povrchu obkladu, přičemž ve vlhkých místech, místech vystavených intenzivnímu provozu a u vnějších aplikací až 100% povrchu. Obklady nepokládejte beze spár. V závislosti na teplotě a relativní vlhkosti vzduchu můžeme spárovací hmotu nanášet po uplynutí minimálně 48 hodin od nanesení obkladů.

Práce je nutné provádět v suchu a při teplotě vzduchu a podkladu od +5° do +25°C. Čerstvá pokládka musí být chráněna před nepříznivými atmosférickými podmínkami do doby úplného vyschnutí.

SPOTŘEBA

Předpokládaná spotřeba závisí na stavu podkladu a velikosti obkladu:

- Velikost zubů 4 - 6 mm přibližně 2,1kg/m²
- Velikost zubů 6 - 8 mm přibližně 3,2kg/m²
- Velikost zubů 8 - 10 mm přibližně 4,2kg/m²