

Vyrovnávací stěrka

FAST[®] G1

Extra bílá flexibilní stěrka



POUŽITÍ

FAST G-1 je vyrovnávací stěrková hmota určená k úpravám a dekorativním pracím ve stavebnictví. Vhodná jako vyrovnávací vrstva pod všechny druhy malířských nátěrů. Může být použita k doplňování úbytků na povrchu vnitřních stěn a stropů.

VLASTNOSTI

Stěrka FAST G1 je hotová suchá směs vyrobená na bázi anhydritové moučky s přísadou plnidel a modifikátorů zlepšujících flexibilitu a usnadňujících nanášení. Během vázání se nesmršťuje, po vyzrání se dá snadno opracovávat. Její předností je prodloužená doba zpracovatelnosti a sněhobílá barva, která snižuje spotřebu barvy během nátěru. Může být nanášena ručně nebo mechanickým nátryskem.

PŘÍPRAVA PODKLADU

FAST G1 může být použita na vápenocementové, betonové a sádrové podklady zbavené veškerých nečistot (prachu, špíny a mastnoty). Povrch musí být pevný, zbavený zbytků starých odpadávajících malířských nátěrů. Pokud je nutné snížit nasákavost podkladu, penetrujte přípravkem FAST GRUNT G.
Neaplikovat na křídové barvy.

PŘÍPRAVA A POUŽITÍ

FAST G1 za stálého míchání (při použití nízkootáčkové vrtačky a vhodného míchadla) pomalu vsypte do nádoby naplněné čistou vodou, až do vzniku jednotné konzistenční hmoty. Při ručním míchání pomalu vsypte stěrku do vody tak, aby nejprve celá voda nasákla do stěrky, poté důkladně promíchejte až do vzniku jednotné hmoty bez hrudek. **Po důkladném promíchání nechte cca 5-10 minut odstat a poté opětovně promíchejte (nedolévejte vodu).** Při doplňování úbytků má být konzistence vyšší než pro stěrku. Takto připravená hmota uchovává svoje vlastnosti po několik hodin, musí být však během přestávky těsně uzavřena v nádobě. **FAST G1** se nanáší rovnoměrně na podklad pomocí ocelového hladítka, za rovnoměrného tlacení na hladítko. Po vyschnutí odstraňte drobné nerovnosti pomocí brusného papíru. Doporučená hmotnost C-220 nebo C-240.

VYDATNOST

Cca 1 kg suché hmoty na 1m² při tloušťce 1 mm.

SKLADOVÁNÍ

Uchovávat ve výrobcem uzavřeném balení, v suchých místnostech na paletách, při teplotě od +5°C do +25°C. Doba použitelnosti činí 12 měsíců.

BALENÍ

Pytel 20 kg
Paleta: 1080 kg v pytlích 20 kg (54 kusů).



TECHNICKÉ PARAMETRY

Základ:	směs vyrobená na bázi anhydritové moučky s přidavkem přísad a modifikátorů
Poměr směsi:	6,0 do 7,0 litrů vody na 20 kg suché hmoty
Hustota po smíchání s vodou:	cca 1,7 kg/dm ³
Zpracovatelnost:	cca 12 hodin (při dodržení přísl. podmínek)
Zpracovatelnost:	cca 20 minut
Přilnavost k podkladu:	minimum 0,5 MPa
Pevnost na ohyb:	minimum 1,0 MPa
Pevnost v tlaku:	minimum 2,0 MPa
Teplota podkladu a okolí:	od +5°C do +25°C
Max. tloušťka jedné vrstvy:	do 2 mm
Třída reakce na oheň:	třída A1

NORMY

Vyrobeno dle: **EN 13279-1**.
Aktuální hygienický atest.

UPOZORNĚNÍ

Doporučený a v technickém návodu uvedený rozsah použití výrobku nezabavuje uživatele povinnosti vykonávat práci v souladu se zásadami platnými ve stavebnictví a zásadami BOZP. P.W. FAST garantuje a nese zodpovědnost za kvalitu výrobku, nemá však vliv na způsob jeho užití a podmínky, v jakých byl uplatněn. Veškeré technické údaje byly měřeny v běžných podmínkách, to znamená při teplotě +20°C a vlhkosti vzduchu 60%. V případě odlišných podmínek než jsou uvedené, mohou některé parametry podléhat změnám (zmenšit se nebo zvětšit).

VAROVÁNÍ

Během prací je nutné vyvarovat se bezprostřednímu kontaktu s kůží, nevdechovat a chránit oči. Při zasažení očí je ihned důkladně vypláchněte dostatečným množstvím vody a vyhledejte lékaře. Uchovávejte mimo dosah dětí.