

Zdící malta

FAST ZM

Univerzální zdící malta



POUŽITÍ

FAST ZM je hotová zdící malta určená pro vykonávání stavebních prací, především vyzdívání vnitřních a vnějších stěn. Je nenahraditelná při opravářských pracích a šetří čas nezbytný na přípravu malty z jednotlivých složek. Ke zdění plynobetonových tvárnic doporučujeme použít maltu FAST GB1.

VLASTNOSTI

FAST ZM je hotová, suchá směs minerálních složek a změkčujících přísad. Pro vnitřní a vnější použití. Je vodovzdorná a mrazuvzdorná. Snadno se používá, garantuje stejné vlastnosti použití po celou dobu provádění opravářských prací. Vyznačuje se dobrou přilnavostí, vysokým stupněm tvárnosti a velmi dobrými pevnostními parametry.

PŘÍPRAVA PODKLADU

FAST ZM je určena pro všechny suché, minerální, nosné podklady zbavené veškerých nečistot (prachu, mastnoty, apod.) Staré, drolicí se vrstvy podkladu je nutné odstranit.

PŘÍPRAVA A UŽITÍ

Obsah balení vsypte do nádoby s cca 4,0 l čisté vody a důkladně promíchejte do vzniku jednotné konzistenční hmoty (použijete míchadlo s nízkými otáčkami). Takto připravenou maltu naneste zednickou lžící na připravený podklad a následně lehce přitlačte zděné součásti. Během práce by se teplota vzduchu a podkladu měla pohybovat od +5°C do +25°C.

SPOTŘEBA

Průměrná spotřeba malty v závislosti na tloušťce pojiva je od 37 do 50 kg na m² (při zdi o tloušťce 12 cm).

SKLADOVÁNÍ

Uchovávejte ve výrobce uzavřeném balení, v suchých místnostech na paletách při teplotě od +5°C do +25°C. Doba spotřeby je 12 měsíců.

BALENÍ

Pytel 25 kg
Paleta: 1050 kg (42 kusů)

NORMY

Vyrobena podle normy: EN 998-2:2010
Hygienický atest č. 779/1628/238/2006 vydaný MIMMaTAMG v Gdyni.



TECHNICKÉ PARAMETRY

Základ:	Cementová směs s minerálními plnidly
Poměr směsi:	cca 4 l vody na 25 kg směsi
Hustota malty po smíchání s vodou:	Cca 1,8 kg/ dm ³
Doba použití:	Cca 2 hodiny
Pevnost v tlaku:	M10 (minimum 10 PMA)
Pevnost na ohyb:	1,5 MPa
Teplota podkladu a okolí:	Od +5 do + 25 °C
Absorpce vody:	Min. 0,1 kg/(m ² min ^{0,5})
Minimální tloušťka vrstvy:	5 mm
Maximální tloušťka vrstvy:	40 mm
Třída reakce na oheň:	Třída A1
Obsah rozpuštěného chromu VI:	Max. 0,0002%

UPOZORNĚNÍ

Doporučený a v technickém návodu uvedený rozsah použití výrobku nezabývá realizátora povinností vykonávat práci v souladu se zásadami platnými ve stavebnictví a zásadami BHP. P.W. FAST garantuje a nese zodpovědnost za kvalitu výrobku, nemá však vliv na způsob jeho užití a podmínky, v jakých byl uplatněn. Veškeré technické údaje byly měřeny v běžných podmínkách, to znamená při teplotě +20°C a vlhkosti vzduchu 60%. V případě podmínek odlišných než jsou uvedené, mohou některé parametry podléhat změnám (zmenšit se nebo zvětšit).

VAROVÁNÍ

Výrobek uzavírá cement, po smíchání s vodou vytváří alkalickou reakci. Nevdechujte, vyhýbejte se přímému kontaktu s kůží a s očima. V případě styku s očima ihned vypláchněte vodou a vyhledejte lékaře. V případě styku s kůží ihned omyjte dostatečným množstvím vody. Uchovávejte mimo dosah dětí.

