

Keramická latexová barva

FAST[®] ARCHITECT 300



a ROCKWOOL company

Keramická latexová barva odolná vůči skvrnám a proti oděru

POUŽITÍ

Určeno pro malování vnitřních stěn a stropů. Může být použit na všechny typy minerálních podkladů, jako je cement, vápno, sádrové omítky, sádkokartony, tapety, včetně skleněných vláken, potažené povrchy povlakem na bázi polymerní disperze. Díky svým jedinečným vlastnostem je vhodný pro silné nátěry povrchů často namáhaných a vyžadující časté mytí. Ideální pro veřejné technické místnosti, zdravotnická zařízení, hotely, školky, potravinářské podniky a soukromé byty, včetně dětských pokojů.

VLASTNOSTI

ARCHITECT 300 je keramická latexová barva odolná vůči skvrnám s nejvyšší odolností proti oděru, omyvatelností a vynikající přilnavostí k minerálním podkladům. Inovativní receptura s použitím keramických plniv vytváří velmi odolný povlak saténový nebo matný povrch. Produkt je vyvíjen na základě nejvyšších surovin, aby vaše barva zůstala zachována a v průběhu let se nezměnila. Produkt při stříkání nestříká. Barva je k dispozici v široké škále barev podle FAST COLOR SYSTÉM.

PŘÍPRAVA PODKLADU

Povrch musí být suchý, čistý a zbavený prachu a mastnoty. Lesklý povrch by měl být před malováním zdrsňen. Opravte / vyplňte všechny vady a nedokonalosti povrchu a před malováním je napenetrujte. Odstraňte starou odlupující se barvu, poté napenetrujte přípravkem FAST GRUNT G. Nikotinové a olejové skvrny natřete barvou FAST ISOPRO. Čerstvé omítky, nátěry a sádkokartonové desky by měly být před nátěrem opatřeny základním nátěrem FAST GRUNT U. Rovněž je nutné předem napenetrovat další syké, savé podklady. Barvu lze použít na následující podklady: cement a vápenno-vápenné omítky (minimálně po 28 dnech od data provedení a vlhkost ne vyšší než 4%) Fast Grunt U nebo Fast Grunt F. beton se základním nátěrem (po více než 28 dnech od provedení a vlhkost ne vyšší než 4%) Fast Grunt U nebo Fast Grunt F. sádrové podklady (vlhkost pod 1%) opatřeny základním nátěrem Fast Grunt U nebo Fast Grunt F.

PŘÍPRAVA A POUŽITÍ

Promíchejte obsah balení, abyste zajistili jednotnost produktu. Neředte vodou. Nenatírejte v prostředí s vysokou vlhkostí vzduchu. Aplikujte, když je teplota prostředí a natíraného povrchu mezi +10 °C a +25 °C. Při nákupu více než jedno balení stejné barvy, smíchejte obsah balení, aby byla barva jednotná. V případě barev v systému označeno jako špatně krycí a intenzivní, použijte penetraci FAST GRUNT F podobné barvy. Pokud si myslíte, že produkt nestačí na dokončení práce, ukončete na rohu nebo na obrysy natíraného povrchu aplikujte produkt pomocí vhodného válečku, štětce nebo spreje. Chcete-li dosáhnout maximálního efektu při malování hladkých povrchů, použijte válečky s hromadou mikrovláken s výškou štětiny od 8-12 mm. Důkladně namalujte, rovnoměrně naneste podobné množství produktu na konkrétní povrch stěny a dokončete s plynulým svislým pohybem v jednom směru. Barva by měla být nanášena ve dvou vrstvách. Poté naneste další vrstvu nejdříve za 2 hodiny. Během malování a sušení produktu se ujistěte, že je místnost řádně větraná.

Parametry bezvzduchového stříkání založené na zařízení WAGNER - ProSpray 3.23 : průměr trysky 517-519, tlak 190-220 bar, síťový filtr 50, ředění max. až 2% s první vrstvou.

PO MALOVÁNÍ: Než budete pokračovat, odstraňte z malířských nástrojů (váleček, štětce) co nejvíce barvy. Umyjte v teplé vodě se saponátem. Rozlité barvy ihned otřete vlhkým hadříkem.



Návod k ošetřování nátěru:

Plně funkční vlastnosti (odolnost proti oděru / omyvatelnost) získá nátěr po úplném vytvrzení, tj. po 28 dnech od ukončení malířské práce. Čištění latexových natřených povrchů by mělo být prováděno hadříkem, houbičkou nebo měkkým hadříkem, kartáče namočené ve vodě nebo v čisticím prostředku bez obsahu alkoholu, např. saponát na mytí nádobí nebo mýdlo. Tato metoda umožňuje odstranění skvrn z barvy bez rizika lesku nebo oděru povlaku. K odstranění nečistot nepoužívejte prostředky obsahující chlór nebo bělidla, která mohou pigmenty obsažené v barvě odbarvit. Během čištění se vyvarujte nadměrné síly a příliš dlouhého tření, které by mohlo poškodit povlak.

POZOR !

Mějte na paměti, že výrobce zajišťuje odolnost barvy ARCHITECT 300 skvrn na hladkých površích. Barva nepřijímá skvrny po kečupu, pastelkách, rtěnkách, kávě, čaji nebo víně, pokud jsou skvrny odstraněny do 15 minut. Odstranění skvrn / nečistot z drsných nerovných povrchů může být obtížné.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Jednotka	litr
Báze	disperzní polymerová s přidáním minerálních plnidel a pigmentů
Hustota	okolo 1,4 kg/dm ³
Doba schnutí jedné vrstvy	okolo 2 hodin
Počet vrstev	2
Teplota podkladu a okolí	od +10 st. C do +25 st. C
Odolnost proti oděru za mokra	Třída 1
Spotřeba	v závislosti na typu podkladu cca 0.07 do 0.12 l / m ² jedna vrstva
Balení	kbelík 2,7 l kbelík 4,7 l kbelík 10 l

Keramická latexová barva

FAST[®] ARCHITECT 300



a **ROCKWOOL** company

Keramická latexová barva odolná vůči skvrnám a proti oděru

SKLADOVÁNÍ

Skladujte produkt v těsně uzavřené nádobě. Nepoužitou barvu řádně zlikvidujte. Zkontrolujte ve svém okolí, zda je zde sběrné místo pro likvidaci barev. Nevylévejte do kanalizace. Barva by měla být skladována a přepravována v těsně uzavřeném původním obalu při teplotách od + 5 ° C do + 25 ° C.

POZOR

Rozsah použití výrobku doporučený a specifikovaný v kartě nebo způsob jeho provedení nezavazuje dodavatele provedení prací v souladu s pravidly bezpečnosti a ochrany zdraví. FAST CZ s.r.o. zaručuje a odpovídá za kvalitu produktu, ale nemá žádný vliv na způsob jeho použití a podmínky, za kterých byl použit.

Všechny technické údaje byly měřeny za normálních podmínek, tj. teplota + 20 ° C, vlhkost vzduchu 60%. Pro ostatní než výše uvedené, může se doba schnutí změnit, tj. prodloužit nebo zkrátit.

Tato karta nahrazuje všechny předchozí verze.

VAROVÁNÍ

Při práci se vyvarujte přímého kontaktu s pokožkou a chraňte oči. V případě zasažení očí okamžitě vypláchněte velkým množstvím vody a vyhledejte lékaře. Znečištěnou pokožku okamžitě opláchněte velkým množstvím vody. Udržujte mimo dosah dětí.

NORMY

Vyrobeno v souladu s: PN-EN 13300: 2002.

Má platné hygienické osvědčení.

Limit obsahu VOC (kat. A / a / FW): 30 g / l (2010).

Produkt obsahuje max. 1,0 g / l VOC.

Aktualizováno k 1.1.2021