



## NÁVOD K POUŽITÍ

# FAST SATYNA BIO



FAST SATYNA BIO je barva určená pro ochranné a dekorační malířské nátěry uvnitř budov. Může být použita na veškeré minerální podklady jako beton, cementové, vápenocementové, vápenné a sádrové omítky, papírové tapety, sklotextilní tapety a povrchy s nátěrem na bázi polymerové disperze. Používá se pro prvotní i renovační nátěry na podkladech se stejnorodou nebo proměnnou strukturou a barvou. Je určena pro nátěry vnitřních stěn a stropů v místnostech se zvýšenou vlhkostí.

### POUŽITÍ

Podklad musí být nosný, čistý a suchý, zbavený nečistot, skvrn a výkvětů biologického a chemického původu. Nestabilní vrstvy je nutné odstranit. Nasákové a prašné podklady je nutné penetrovat přípravkem FAST GRUNT G nebo FAST GRUNT U.

Barva se nanáší na tyto podklady:

- omítky cementové a vápenocementové (po uplynutí minimálně 28 dnů a vlhkosti nepřesahující 4%) penetrované FAST GRUNT G nebo FAST GRUNT U
- beton (po uplynutí více než 3 měsíců a při vlhkosti nepřesahující 4 %) penetrovaný FAST GRUNT G nebo FAST GRUNT U
- sádrové podklady (vlhkost méně než 1%) penetrované FAST GRUNT G a FAST GRUNT U

Balení obsahuje hotový výrobek pro použití. V případě nutnosti můžete první vrstvu barvy ředit malým množstvím vody max. však do 10% objemu. Barvu aplikujte pomocí válečku, štětce nebo nástřikem. Další vrstvy nanášejte po zaschnutí předchozí vrstvy (doporučujeme nejdříve po 4 hodinách). Práce provádějte při teplotě vzduchu a podkladu od +5°C do +25°C. Doba zasychání činí cca 2 hodiny.

### SPOTŘEBA

Cca 0,06 - 0,12 l/m<sup>2</sup> při jedné vrstvě v závislosti na nasákavosti a pórovitosti podkladu