



NÁVOD K POUŽITÍ FAST SILIKON



FAST SILIKON je vysoce kvalitní vodní matná silikonová barva určená pro trvalé nátěry na podkladech, jako např. vápenocementové a cementové omítky, akrylátové dekorační omítky, beton, pískovec, cihla apod.

POUŽITÍ

Podklad musí být rovný, suchý, zbavený nečistot, mastnot a prachu. Praskliny a spáry musí být řádně vyspraveny. Barvu nanášejte na pevné podklady. Povrch určený k nátěru nejprve důkladně očistěte a umyjte vodou. Uchovávat ve výrobcem uzavřeném původním balení v suchých místnostech při teplotě od +5°C do +25°C.

Vysoce nasávkavé a drolicí se podklady je nutné penetrovat přípravkem FAST GRUNT SIL v jedné nebo dvou vrstvách (dle savosti podkladu).

Barvu aplikujte na tyto podklady:

- cementové a vápenocementové omítky, beton (po uplynutí minimálně 28 dnů a při vlhkosti nepřesahující 4%)
- tenkovrstvá minerální omítka nebo minerálně-polymerová omítka FAST (po uplynutí 7 dní)

Před použitím je nutné barvu důkladně promíchat. První vrstva nátěru může být v případě potřeby ředěna vodou, maximálně však do 10 %. Druhá vrstva se již nesmí ředit. Barvu aplikujte válečkem, nástřikem, popřípadě štětcem. Aplikace nátěru musí probíhat ve vyhovujících klimatických podmínkách, tzn. vyhýbejte se přímému slunci, dešti a vysoké vlhkosti nad 75%. Teplota při aplikaci nátěru a při jeho zasychání by měla být od +5°C do +25°C. Nátěr zasychá cca 2 hodiny. Další vrstvy doporučujeme nanášet po uplynutí nejméně 4 hodin

Doplňující doporučení pro použití:

- Proto, aby nevznikaly rozdíly v odstínech na jedné architektonické ploše, je nutné provádět práce bez přestávek a používat balení barvy, která pocházejí ze stejné výrobní šarže, přičemž je nutné je předem vzájemně promíchat ve větší nádobě.
- Do doby úplného vyschnutí je nutné chránit barvu před nepříznivými atmosférickými podmínkami pomocí ochranných sítí montovaných na lešení.
- Příliš nízká teplota a vysoká vlhkost vzduchu během aplikace barvy nebo v průběhu jejího vysychání, mohou značně prodloužit vázání pojiva, čímž se zvyšuje riziko výskytu trvalých výkvětů a odbarvení povrchu nátěru.
- Dodržujte technologii malování nástěnnými barvami.

SPOTŘEBA

- 1 Cca 0,12 l/m² při jedné vrstvě, v závislosti na nasávkavosti a pórovitosti podkladu.